

卓牧进口清粪带技术参数

				PP-C
				纯聚丙烯 共聚物
机械性能 (23°C)				
弹性模量 抗拉	ISO 527-2	N/mm ²		1300
强度 拉伸断裂	ISO 527-2	N/mm ²		28
伸长率 屈服拉	ISO 527-2	%		>600
伸应力	ISO 527-2	N/mm ²		24
屈服拉伸应度	ISO 527-2	%		7
夏比缺口 冲击强度 23°C	ISO 179	kJ/m ²		不破损
简支梁缺口冲击强度 23°C 对钢	ISO 179	kJ/m ²		30
铁摩擦系数 (干燥情况下) 硬	-	-		0,2
度	ISO 868	shore D		66
密度	ISO 1183	kg/m ³		920
热力性能				
软化温度 vicat A/50 (10N)	ISO 306/A	°C		147
使用环境温度 最高/最低值	-	°C		-10 到
线性膨胀	ISO 11359	mm/m/10°C		95 1,6
导热系数	ISO 22007	W/m.K		0,22
其他性能				
吸湿性 着	ISO 62	%		< 0,03
火点测定	DIN 4102	-		B2
击穿电压	DIN 53481	kV/mm		> 60
体积电阻	DIN 53482	Ohm		> 10 ¹³
电常数值	DIN 53483	-		2,25
耐化学腐蚀性及物理性能				

该产品耐化学腐蚀性及物理性能，耐酸、碱、盐机型通常情况下很好。

如遇特殊情况，尤其是其他有机溶剂，请联系我们提供解决方案。